DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1401/1

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT ÉTANCHE

PROTECTION ÉTANCHE LONGUE DURÉE
EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE À FILM SEC ET SOUPLE
ANTICORROSION - ANTI-HUMIDITÉ
SÉCHAGE RAPIDE
(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide
Densité : 0,94 +/- 0,02
Odeur : bitumineuse
Couleur : noire
pH : sans
Point éclair : 35°C (vase clos)



PROPRIÉTÉS

Produit de protection anti-humidité et anticorrosion, **ENDUIT ÉTANCHE** forme une étanchéité à film sec et souple pour une protection longue durée.

Avantages : application facile ne nécessitant ni matériel ou main d'œuvre spécialisé. Empêche l'humidité de pénétrer sur ou dans les surfaces à protéger. La pellicule obtenue après pulvérisation est très résistante, même dans des conditions extrêmes : pluie, vent, eau de mer, etc… Cette protection peut être appliquée sur tous types de pièces, quelles que soient leurs formes. Une fois sec, cet enduit peut être repeint. La formulation est exempte de solvant chloré à haut extrait sec (63 - 67 %).

Domaines d'utilisation : ENDUIT ÉTANCHE peut être utilisé aussi bien pour des applications en intérieur qu'en extérieur sur tous types de matériaux : bétons, pierres, briques, plâtres, bois, métaux, tissus, plastiques, etc… Protections extérieures : toitures, gouttières, terrasses, bassins d'eau, citernes, bâches, stores, carters, pylônes, ponts, charpentes métalliques, châssis d'engins TP ou agricoles, matériels militaires, voies de chemins de fer (protection anti humidité des pylônes de caténaires), matériaux portuaires, bateaux, barques, etc… Protections intérieures : étanchéités sous carrelage de cuisines et de salles de bains, murs de sous-sols, pots de fleurs, soucoupes plantes, etc…

Séchage : Hors poussière : 2 heures. Sec : 12 heures. **Test brouillard salin :** supérieur à 800 heures.

Utilisation d'**ENDUIT ÉTANCHE** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Protections intérieures et extérieures.	Prêt à l'emploi.	**Préparation de la surface :** la tenue de la protection sera d'autant meilleure que la surface à traiter a été nettoyée, exempte d'humidité, dégraissée, voire déglacée si celle-ci est lisse. Agiter vigoureusement l'aérosol durant 1 à 2 minutes. **ENDUIT ÉTANCHE** s'utilise à froid. Pulvériser à une distance de 10 à 15 cm sur la surface ou le support à traiter, laisser sécher avant de l'exposer aux intempéries. Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation. **ENDUIT ÉTANCHE** non sec se nettoie et s'élimine avec notre solvant **SOLVANE 40.**

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12

Recommandations : récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau. Éviter toute projection dans les yeux.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).